



Produktdatenblatt

VA-C E03

Diffusionsoffener EP Anstrich, seidenglänzend

Eigenschaften:	VA-C E03 ist ein wasseremulgierbares, farbiges 2-komp. Epoxidharz • mechanisch beanspruchbar • hoch abriebfest • wasserverdünnbar • diffusionsoffen
Einsatzgebiete:	VA-C E03 wird eingesetzt auf zementgebundene Untergründe im Innen- und Außenbereich. • Lager- und Ausstellungshallen • Werkstätten • Keller • Garagen
Hervorzuhebende Produktmerkmale:	• als Grundierung und Deckschicht nutzbar • wirtschaftlich • einfach in der Verarbeitung • vielseitig • rutschfeste oder glatte Beläge

VA-C E03 ist im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, Seewasser und Abwasser, ferner gegen zahlreiche Laugen, verdünnte Säuren, Salzlösungen, Mineralöle, Schmier- und Treibstoffe sowie viele Lösemittel.

Bei UV - Einwirkung muss - bindemittelbedingt - mit einer gewissen Farbtonänderung gerechnet werden. Die technischen Eigenschaften von **VA-C E03** werden hierdurch nicht beeinträchtigt.

Technische Daten:	
Basis:	2-komp. Epoxidharz
Farbe:	ca. RAL Farbtöne
Mischungsverhältnis:	4 : 1 Gewichtsteile
Dichte:	ca. 1,40 g/cm ³
Viskosität:	ca. 800 mPas bei 23°C
Festkörper:	Ca. 68%
Mindesthärtetemperatur:	+ 10° C (langsame Erhärtung)
Haftzugfestigkeit:	> B 1,5

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch sorgfältig mit Wasser säubern.

Lieferform:

VA-C E03 ist in Gebinden 30 kg und 10 kg lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar. Komponente A und Komponente B befinden sich im abgestimmten Mischungsverhältnis.



Produktdatenblatt

VA-C E03

Diffusionsoffener EP Anstrich, seidenglänzend

Lagerung:

12 Monate, in originalverschlossenem Gebinde und bei trockener Lagerung über +10 °C.

Untergrundbeschaffenheit:

Zementgebundene Untergründe müssen fest, trocken, feingriffig, ausreichend zug- und druckfest sein, frei von Zementleimschichten, losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichreste oder ähnliches. Eine Untergrundvorbehandlung ist in der Regel erforderlich wie z.B. Granulat-, Kugel-, Hochdruckwasserstrahlen, Fräsen oder Schleifen. Nach der Untergrundvorbehandlung muss die Abreißfestigkeit des Untergrundes mindestens 1,5 N/mm² betragen. Die Betonfeuchte an der Oberfläche darf nicht mehr als 4 % betragen. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3 °C über der herrschenden Taupunkttemperatur liegen. Die vorbereiteten Flächen müssen satt und porenfrei grundiert werden. Zur Sicherstellung der Porenfreiheit kann eine Kratzspachtelung notwendig werden. Bei Bedarf ist eine spezielle Beratung einzuholen.

Entsprechend des jeweiligen Untergrundes sind außerdem folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:	• Betongüte: mind. C 20/25 • Estrichgüte: mind. EN 13813 CT-C25-F4 • Alter: mind. 28 Tage • Haftzugfestigkeit: 1,5 N/mm² (kleinster Wert: 1,0 N/mm²) • Restfeuchte: <4% (CM-Methode) • Müssen geschützt sein, gegen rückwärtige Feuchtigkeitsbelastung
Anmerkungen zur Restfeuchtigkeit:	Restfeuchte der zementösen Untergründe: trocken oder feucht (gem. Def. RiLi SIB)* **"Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen", Teil 2, Abschnitt 1.2.5 „Betonfeuchte“.

Verarbeitung:

Komponente A (Harz) und Komponente B (Härter) werden im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert. Die B-Komponente wird zu der A-Komponente hinzugegeben. Es ist darauf zu achten, dass der Härter restlos aus seinem Behälter herausläuft. Das Vermischen der beiden Komponenten hat mit einem geeigneten Rührgerät bei ca. 300 U/Min. (z. B. Bohrmaschine mit Rührwerk) zu erfolgen. Dabei ist wichtig, auch von den Seiten und vom Boden her aufzurühren, damit sich der Härter gleichmäßig verteilt. Es wird so lange gerührt, bis die Mischung homogen (schlierenfrei) ist; Mischzeit ca. 3 Minuten. Die Materialtemperatur sollte beim Mischvorgang ca. +15° C betragen. Das vermischte Material nicht aus dem Liefergebäude verarbeiten! Die Masse ist in ein sauberes Gefäß umzutopfen und nochmals sorgfältig durchzurühren.

Verarbeitung/Werkzeug:

VA-C E03 kann mit Wasser verdünnt werden.

Als Grundierung auf mineralischen Untergründen können nach dem Mischen der beiden Komponenten noch 10-15% Wasser untergerührt werden.

Der Deckschicht können maximal 10% Wasser zugesetzt werden.

mittelflorige Malerwalze, Glättkelle, Gummilippenschieber, Gummizahn



Produktdatenblatt

VA-C E03

Diffusionsoffener EP Anstrich, seidenglänzend

Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 80%
Taupunkt:	Während der Verarbeitung und Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mind. +3°C über der Taupunkttemperatur liegen.
Materialverbrauch:	Grundierung: ca. 250 g/m ² (plus Wasserzugabe) Deckschicht glatt: ca. 300 g/m ² Kopfversiegelung voll abgestreuter Beschichtungen: 2 x ca. 300-400 g/m ²
Verarbeitungszeiten (bei 65 % rel. LF):	25 – 35 Minuten (30 °C) 40 – 45 Minuten (20 °C) 50 – 65 Minuten (10 °C)
Überarbeitungszeiten (bei 65 % rel. LF):	mind. 6 – 8 Stunden, max. 48 Stunden bei 30 °C mind. 12 – 16, max. 72 Stunden bei 20 °C mind. 24 – 36, max. 96 Stunden bei 10 °C
Aushärtung (volle mechanische und chemische Belastbarkeit bei 65 % rel. LF):	3 Tage (30 °C) 7 Tage (20 °C) 10 Tage (10 °C)

Physiologisches Verhalten und Schutzmaßnahmen:

VA-C E03 ist nach der Aushärtung physiologisch unbedenklich. Zu beachten: Praxisleitfaden für den Umgang mit Epoxidharzen herausgegeben von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft www.bgbau.de bzw. www.gisbau.de.

Wichtige Verarbeitungshinweise:

Bei der Verarbeitung von Reaktionskunststoffen ist neben der Umgebungstemperatur vor allem die Temperatur des Untergrundes von wesentlicher Bedeutung. Bei niedrigen Temperaturen verzögern sich grundsätzlich die chemischen Reaktionen; damit verlängern sich auch die Verarbeitungs-, Überarbeitbarkeits-, Begehrbarkeits- und Durchhärtingszeiten. Gleichzeitig erhöht sich durch die höhere Viskosität der Verbrauch. Bei hohen Temperaturen werden die chemischen Reaktionen beschleunigt, so dass sich die o.g. Zeiten entsprechend verkürzen. Für eine vollständige Aushärtung des Reaktionskunststoffes muss die mittlere Temperatur des Untergrundes über der Mindesttemperatur liegen.

Bei Anwendung im Außenbereich ist dafür zu sorgen, dass das Material nach dem Applizieren ausreichend lange vor Feuchtigkeit geschützt wird. Bei zu früher Feuchtigkeitseinwirkung an der Oberfläche kann eine Weißfärbung und/oder Klebrigkeit eintreten, die die Verbindung zur nachfolgenden Beschichtung erheblich beeinträchtigen kann und daher ggf. z.B. durch Sandstrahlen entfernt werden muss. Das unter dieser Schicht vorhandene Material härtet einwandfrei aus.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung mit bzw. durch die Anwendungstechnik der VA Coating GmbH erfolgen.



Produktdatenblatt

VA-C E03

Diffusionsoffener EP Anstrich, seidenglänzend

Abfallschlüssel: Flüssige Produktreste: EAK 08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten. Ausgehärtete Produktreste: EAK 17 02 03 Kunststoff. Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Chem VOC Farb V (2004/42/EG):

Gruppe Lb: j

Stufe 2 (2010): max. 500 g/l

VA-C E03 enthält: < 500 g/l

GISCODE: RE 50

Basis der technischen Angaben:

Die angegebenen Daten und Verarbeitungshinweise beruhen auf Labortests. In der Praxis können die gemessene Werte aufgrund von Beeinflussungen außerhalb unseres Wirkungsbereiches davon abweichen.

Rechtsgrundlage:

Die gefertigten Angaben, sowie die Empfehlungen für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei angemessener Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Werkstoffe, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen, kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen und Anmerkungen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit uns zur Last gelegt wird. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese erhalten Sie auf www.va-coating.com. Es gilt das jeweils aktuelle technische Merkblatt.

VA Coating GmbH
Alte Duisburger Str. 11
47119 Duisburg

Tel.: +49 203 70901330
E-Mail: info@va-coating.com
www.va-coating.com