

VA-C RISS-SANIERUNGSBAND

Butylband auf einem vliesbeschichteten Trägermaterial

EIGENSCHAFTEN

- + Gute Oberflächenklebrigkeit
- + Hohe Alterungsbeständigkeit
- + Wasserbeständig auch gegen Seewasser
- + Hervorragende Anhaftung
- + Universell einsetzbar
- + Kein Schwund
- + Korrosionsverhindernd
- + Bis zu 12 Wochen UV-beständig



PRODUKTBESCHREIBUNG

VA-C RISS-SANIERUNGSBAND besteht aus einem Butylkautschuk (PIB) auf einem vliesbeschichteten Trägermaterial.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Haftet auf Glas, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl und Edelstahl sowie Kunststoffen, Holz, Verbundwerkstoffen, Beton etc.
- + Wird zum Reparieren und Sanieren von verwitterten Fugen eingesetzt.
- + Wird zum Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen angewendet.

VERARBEITUNG

Untergrund:

- + Der Untergrund muss trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Verarbeitung:

- + Das VA-C RISS-SANIERUNGSBAND spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit einem stärkeren Andruck lässt sich die Haftung erhöhen.
- + Das VA-C RISS-SANIERUNGSBAND ist vor hoher Stauhitzte von über +80 °C zu schützen.

LIEFEREINHEITEN

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
0,10 m x 15 lfm	1 Karton à 3 Rollen	30 Kartons	VR3201

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Breite	0,10 m
Länge	15 lfm
Materialbasis	Vlies / Polyestergewebe
Stärke	Ca. 1,5 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C (Kurzfristig bis +110 °C)

Verarbeitungstemperatur

0 °C bis +45 °C

LAGERUNG

Die Rollen sind stehend auf Paletten zu transportieren. Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Rollen bei einer Raumtemperatur von ca. +25 °C, 12 Monate nach Datum der Herstellung gelagert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise, Verarbeitungsanleitung und das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis des Herstellers sind zu beachten.

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.